

Link do produktu: <https://agrotkaninyogrodowe.pl/9kn-geowloknina-atestowana-drogowa-pp-polipropylen-szerokosc-6m-x-25m-600cmx2500cm-150m2-110gm2-parking-droga-drenaz-p-469.html>



9kN Geowłóknina ATESTOWANA Drogowa PP Polipropylen szerokość 6m x 25m. (600cm.x2500cm.) 150m2 110G./M2 Parking, Droga, Drenaż

Cena

547,50 zł

Opis produktu

KUPUJĄC 1 szt. kupujesz paczkę materiału w formacie 6 m szerokości x 25 mb = 150 m2.

SZEROKOŚĆ: 6 m
DŁUGOŚĆ: 25 mb.

Geowłóknina Atestowana PP Polipropylenowa 9 kN/m2

MATERIAŁ POSIADA:

- DWU (Deklaracje Właściwości Użytkowych)
- KT (Kartę techniczną)
- CZZ (Certyfikat zgodności zakładowej)

Materiał dostarczamy złożony w wygodną kostkę maksymalnie do 200m2 w jednej paczce.
(Bardzo wygodny w rozścielaniu, ilość m2 w paczce zależy od masy powierzchniowej surowca).

Dostawa niezależnie od ilości paczek 25 zł.

MATERIAŁ MOŻNA STOSOWAĆ DO:

- Budowy dróg dojazdowych do posesji, dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych.
- Budowy chodników pieszych i alejek.
- Odwodnienia (DRENAŻ) w rękawie (DRENAŻ FRANCUSKI)
- Zwiększenia nośności gruntu w przypadku gruntów samonośnych bądź wymiany gruntu.
- Stabilizacji osuwisk
- Filtracji i separacji w przypadku składowania materiałów niebezpiecznych lub odpadów.
- Warstwa poślizgowa pod materiały izolacyjne

Geowłóknina POLIPROPYLENOWA (Szacunkowa żywotność w gruntach naturalnych o pH pomiędzy 4 a 9 min. 100 lat.)

- Wytrzymałość na rozciąganie (MD, CMD) 9kN/m2. (Wzdłuż i w szerz pasma geosyntetyku)
- Materiał o wytrzymałości 9kN - parametry wyższe niż materiały niehomologowane geowłókniny poliestrowe o gramaturze 400g., wyższa odporność na przekłucie (CBR), szacowana żywotność 100 lat, (gdzie w przypadku zwykłych materiałów poliestrowych jest to 5 lat w pełnych parametrach).
- Odporność na przebicie statyczne (CBR) 1,5 kN
- Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny 108 l/m2/s.
- Szacowana długość eksploatacji w gruntach naturalnych przy założeniu pH (między 4 a 9) min. 100 lat PRZY ZACHOWANIU WARUNKÓW TECHNOLOGIUCZNY ZGODNYCH Z ZAŁOŻENIAMI PRODUCENTA.

-
- **Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu MD - 45%**
 - Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu CMD - 55%